

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Acabado: Brillante

Colores: Ver carta de colores.

Curado: Por evaporación de Solvente.

Solidos por peso: $35 \pm 3 \%$

Espesor de película recomendable por capa: 1 mils.

Rendimiento: 15 m² por ¼ de galón.

Resistencia a la Temperatura: hasta 150° F (65 °C)

Método de aplicación: Pistola, brocha o Rodillo resistente a solventes.

Tiempo de secado:

Repintado	2 a 3 horas a 25 °C
Tacto	10 a 15 minutos
Duro	24 Horas

Almacenamiento Transporte

Almacenamiento bajo techo en un sitio fresco, su tiempo de almacenamiento es de seis Meses sobre paletas de madera o plásticas, en su empaqué original bien cerrado.
Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.