

Hoja Técnica

Última actualización: 26/05/2017

Fondo Alto Relleno

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FONDO ALTO RELLENO KOLORVEN: Es un producto especialmente formulado con resina acrílica de altísima calidad que le brinda excelente adherencia y poder de relleno sobre superficies ferrosa metálicas, frecuentemente utilizada en el mercado automotriz, presentando un secado rápido y de fácil lijado.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar libre de humedad, grasa u otro contaminante, debe estar fondeada.

APLICACIÓN: Debe ser aplicado en tiempo no lluvioso libre de humedad; las lacas acrílicas son formuladas con aditivos protectores de los rayos ultravioletas y pigmentos resistentes a la luz solar con el fin de garantizar los colores originales de los acabados. Diluya solamente la cantidad a utilizar. Filtre el material antes de usarlo en el equipo de aplicación. Aplique entre 2 y 3 manos con intervalos de 10 a 15 minutos hasta obtener un espesor seco de 1 a 2 milésimas de pulgadas.

DILUYENTE O THINNER: use como diluyente thinner acrílico de buena calidad de marca reconocida ya que el solvente de aplicación debe tener muy buena compatibilidad con la resina acrílica evitando así problemas de bajo brillo, concha de naranja, mala nivelación de la película; los cuales son causados por mala formulación en la mezcla de solventes.

PRECAUCIONES: Este producto es combustible y puede causar irritación en la piel y en los ojos, evite respirar los vapores, puede causar vómito, alergias, arritmia. Mantenga cerrado el envase. Utilice mascarilla y ventilación adecuada.

Datos Técnicos

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Acabado: Mate

Color: Gris

Curado: Por evaporación de Solvente.

Solidos por peso: 55 ± 5 %

Espesor de película: Recomendable por capa 1 a 2 mils

Rendimiento: 80 m² por galón.

Resistencia a la Temperatura: hasta 150º F (65 °C)

Método de aplicación: Pistola, brocha o Rodillo resistente a solventes.

Tiempo de secado:

Repintado	3 a 4 horas a 25 °C
Tacto	10 a 15 minutos
Duro	24 Horas

Almacenamiento Transporte

Almacenamiento bajo techo en un sitio fresco, su tiempo de almacenamiento es de seis Meses sobre paletas de madera o plásticas, en su empaqué original bien cerrado.

Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.