

Hoja Técnica

Última actualización: 26/05/2017

Fondo Cromato De Zinc

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un fondo anticorrosivo alquídico económico, formulado especialmente para la protección de estructuras metálicas, carrocerías, andamios, etc. Posee pigmentos anticorrosivos no contaminantes a base de fosfato de zinc, es libre de plomo. Es la base de los recubrimientos alquídicos convencionales, acabados de aluminio, en ambientes industriales y marinos

DILUYENTE O THINNER

Use Diluyente thinner Laca de buena calidad el cual le sirve también para limpieza del equipo.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Acabado: Mate

Color: Verde, Amarillo

Curado: Por evaporación de solvente

Sólidos por volumen: 50 ± 5 %

Espesor de película: Recomendable por capa 1 a 2 mils

Rendimiento: 74.5 mtrs² por galón a 1 mils de espesor

Resistencia a la Temperatura: hasta 200º F (93 °C)

Método de aplicación: Pistola, brocha, rodillo resistente al solvente

Tiempo de secado:

Repintado: 3 a 4 horas a 25 °C

Tacto: 15 a 20 minutos

Duro: 24 Horas